

DERBICOAT® NOVI P 2.5

- Derbicoat® NOVI P 2.5 er en bituminøs underpap/dampspærre, hvor jomfruelig bitumen er erstattet af genanvendt bitumen, Novitumen®. Membranen er forstærket med en komposit glas/polyester armering. Den anvendes som underlag i en flerlags tagsdækning eller som dampspærre. Begge sider er belagt med talkum.
- Novitumen® repræsenterer banebrydende teknologi, der er afhængig af eksklusiv brug af genanvendt bitumen. Dette materiale kommer fra genanvendelse af produktionsspild, afskær fra byggepladser og udtjente tage, som er nøje udvalgt. Denne tilgang hjælper ikke kun med at reducere det miljømæssige fodaftryk, men understøtter også aktivt til den cirkulære økonomi.
- Membranen er designet efter principperne for "Urban Mining", som involverer genbrug/genanvendelse af materialer, der tidligere blev betragtet som affald. Denne innovative fremstillingsproces optimerer affaldshåndteringen og reducerer presset på ikke fornybare ressourcer.



Tekniske specifikationer

Varmestabilitet	EN 1110	MLV	≥ 125	°C
Kuldefleksibilitet	EN 1109	MLV	≤ -15	°C
Trækstyrke L x T	EN 12311-1	MDV (± 20 %)	650 x 450	N/50mm
Brudforlængelse L x T	EN 12311-1	MDV (± 15)	40 x 40	%
Dimensionsstabilitet L/T	EN 1107-1	MLV	≤ 0.5	%
Rivestyrke/brudforlængelse	EN 12310-1	MDV (± 25 %)	200 x 200	N/50mm
Vanddampdiffusionsmodstand Z-værdi	EN 1931	MLV	500	GP a S m²/kg

MLV : Manufacturer Limited Value (Producent begrænset værdi)

MDV : Manufacturer Determined Value (Producent fastlagt værdi)

Cirkulære egenskaber

- 100% genanvendelig i en ny tagmembran.
- Produceret med 100% grøn strøm
- Novitumen®: 100 % genanvendt bitumen fra produktionsspild, afskær fra byggepladser og udtjente tage.



DERBIGUM®

DERBIGUM DANMARK A/S

Rosbjergvej 48, 8220 Brabrand

Tlf: 70 151 517

Kontor Sjælland - Vejleåvej 1 - 2635 Ishøj

E-mail: info@eurotag.dk

Specielle karakteristika

- Kan bruges som dampspærre eller underpap.
- Anvendelse: Løst lagt i et cirkulært system med mekanisk fastgørelse (overlæg fuldsvejses); klæbes med koldklæber eller fuldsvejst.

Produktspecifikationer

Tykkelse	EN 1849-1	MDV (± 0.2)	2.5	mm
Længde	EN 1848-1	MLV	7.27	m
Bredde	EN 1848-1	MLV	1.1	m
Indhold pr. rulle		MLV	8	m ²
Rullens vægt		MDV (± 2)	28	kg
Antal ruller pr. palle			36	

Opbevaring

Rullerne skal opbevares tørt, opretstående på paller, pakket i krympefolie.



Dette dokument annullerer og erstatter alle tidligere offentliggjorte dokumenter.
17/03/2025 ID9621 - Download den seneste version fra <https://derbigum.dk/>



DERBIGUM®

DERBIGUM DANMARK A/S
Rosbjergvej 48, 8220 Brabrand
Tlf: 70 151 517
Kontor Sjælland - Vejleåvej 1 - 2635 Ishøj
E-mail: info@eurotag.dk