



Durapor® Tekniske data

DURAPOR

Februar 2020



Egenskaber	Testmetode	Deklareret værdi
Partikelform		Uregelmæssig kantet
Partikelstørrelse	EN 933-1	10 - 60 mm
E-modul		100 MPa
Friktionsvinkel		45°
Friktionskoefficient, beregnet	EN 13941-1	0,982
Densitet, løs vægt	EN 1097-3	180 Kg +/- 15%
Modstand mod knusning	EN 13055-1 Annex A	0,77 N/mm ² ved 20% komprimering
Volumen stabilitet 100 år	EN 1097-6	0,0 %
Absorbering af vand	EN 1097-6	NPD
Kapillær stighøjde	EN 1097-10	< 120 mm
Vareindhold		100% genbrugsglas
Tungmetaller		NPD
Øvrige farlige substanser		NPD
Brandklasse	96/603/EC	A1
Frost/tø modstandsdygtighed	EN 13055:2016	< 1% af massevolumen
Tillægsoplysninger, ud over CE-mærkning		
Magasinkapacitet for vand		< 30%