

Hz Akustikpuds 09

Anvendelsesområde



- Hvid puds
- Kan tones i de fleste NCS og RAL farver
- Fremstillet af bomuldsaffald fra tekstilindustrien
- Kan anvendes i vådzone
- Lavt forbrug
- Let at påføre
- Kan repareres

Materialebasis

Brugsklar akustikpuds baseret på upcyclet tekstilaffald fra bomuld. Bindemidlet består af stivelse.

Opbevaring

Produktet tåler ikke frost og skal opbevares ved temperaturer mellem minimum +5 °C og maksimum 30 °C, beskyttet mod direkte sollys. Holdbarheden er minimum 12 måneder i uåbnet, original emballage.

Udførelse

Hz Akustikplade 001, 007, 009, 011 og 027+ fastgøres enten med lim eller mekanisk (gælder plade 009 og 011). Samlinger fyldes med Hz Fill og slibes med girafsliber tilkoblet støvsuger efter én times tørretid - slibning skal udføres senest samme dag. Hz Akustikpuds 09 påføres i to lag med sprøjte. Når andet lag er påført, er overfladen færdigbehandlet. Følg altid leverandørens anvisninger.

Forhold på pladsen

Temperaturen ved påføring og tørring skal være mellem 15 og 30 °C. Relativ luftfugtighed må ikke overstige 60 %, da dette kan påvirke tørringsprocessen. Anvend ventilator for at sikre korrekt udtørring.

Henvisninger

Information om sikkerhed i forbindelse med transport, opbevaring, håndtering og bortskaffelse fremgår af produktets sikkerhedsdatablad. De angivne oplysninger, herunder særlige anbefalinger vedrørende forarbejdning og anvendelse, baserer sig på vores viden og erfaring under normale forhold og forudsætter korrekt opbevaring og anvendelse. Da både materialer, underlag og arbejdsvilkår kan variere, kan der ikke gives nogen garanti for det endelige resultat eller vedhæftning. Det er til enhver tid brugerens ansvar at sikre, at produktet er egnet til det konkrete formål.

Hz Akustikpuds 09



Specifikationer

Farve	Standard hvid farve. Hz Akustikpuds 09 kan tones i forskellige NCS og RAL farver.	
Emballagestørrelse		10 kg spand
Forbrug		ca. 1,5-2,5 kg/m ²
MAL-kode (1993)		00 – 1
VOC indhold	EU-VOC niveau: kategori A/a/wb 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder max 0 g/l VOC..	
Brandklasse		A2 – s1, d0 i henhold til EN 13501-1
Tørretid		Ca. 1 dag ved 20 °C og max 60% RF.