



FP 320 Fire Batt

MALET BRANDHÆMMENDE PLADE

2024-07-03

FORDELE

- CE-mærket
- Testet til de fleste konstruktioner
- Op til 4 timers brandmodstandsevne (EI240)
- Høj lydisolering
- Let at installere
- Permanent fleksibel

PRODUKTBESKRIVELSE

Bostik FP 320 Fire Batt er en stenuldsplade med høj densitet malet med Bostik FP 312 Fire Retardant Coating, som er designet til at opretholde brandmodstandsevnen i væggennemføringer. Malingen giver ekstra brandbeskyttelse og forhindrer gennemtrængning af varme brandgasser, forhindrer temperaturstigning på den ikke-udsatte side og forhindrer varmeoverførsel til de tekniske installationer.

ANVENDELSE

Bostik FP 320 Fire Batt er designet til at forhindre spredning af ild og røg gennem åbninger i brandklassificerede vægge. Bostik FP 320 Fire Batt sikrer, at den akustiske ydeevne opretholdes, Bostik FP 320 Fire Batt skal bruges sammen med Bostik FP 310 Intumescent Acoustic Acrylic for at forsegle gennemføringer i væggen.

PRODUKTEGENSKABER

- Testet i henhold til EN 1366-3
- CE-mærket i henhold til ETAG 026-2
- Testet til de fleste konstruktioner, med eller uden gennemføringer
- Let at installere
- Let at justere og lave flere gennemføringer i samme plade
- Permanent fleksibel
- Velegnet til de fleste underlag som f.eks. beton, mursten, stål, gips, glas, plast og de fleste ikke-porøse materialer.



- Kan installeres i gipsvægge med eller uden ramme omkring åbningen
- Kan overmales med de fleste vandbaserede og syntetiske farver
- Malet stenuldsplade, der modstår UV, fugt og frost
- Lang opbevaring

BRUGSANVISNING

Før installation af FP 320 Fire Batt skal det sikres, at overfladerne er rene og fri for snavs og olie. Skær stenuldspladen til i den ønskede størrelse, så den passer til gennemføringerne. Alle udsatte overflader og kanter kan forsegles med Bostik FP 312 Fire Retardant Coating eller Bostik FP 310 Intumescent Acoustic Acrylic før installation i væggen, dette sikrer, at der ikke trænger røg ind. Alle samlinger og huller skal forsegles med Bostik FP 310 Intumescent Acrylic på begge sider.

Se installationsvejledningen og ETA før brug for at sikre, at den korrekte brandmodstandsevne opnås.

LYDISOLERING

Enkelt 50 mm plade med Bostik FP 320 Fire Batt: 55 dB

Bostik FP 320 Fire Batt er testet i henhold til EN ISO 10140-2:2010.

BEGRÆNSNINGER

- Bostik FP 310 Intumescent Acoustic Acrylic og Bostik FP 312 Fire Retardant Coating er vandbaserede, og hvis korrosion er et problem, bør der være en barriere mellem tætningen og materialet ved installationen.
- Den mindste afstand mellem tilstødende åbninger er 200 mm. Gennemføringen skal være mindst 25 mm fra kanten, der er forseglet. Rørinstallationer i Bostik FP320 Fire Batt skal være mindst 30 mm fra hinanden. Installationer i Bostik FP320 Fire Batt må højst udgøre 60 % af overfladearealet.
- Den bærende konstruktion skal være testet i henhold til EN 13501-2 for den krævede brandmodstandstid
- Kan bruges til de fleste materialer, men ikke i direkte kontakt med bitumen.

HOLDBARHED

Opbevares ved temperaturer mellem +5 og +30 °C. Kan opbevares i lang tid uden at det påvirker egenskaberne.

TEKNISKE DATA	
Base	Malet stenuld
Flammepunkt	Ingen
Påføringsstemperatur	+5 °C til +50 °C
Godkendelse	ETAG-026-2.
Densitet	Stenuld: 160 kg/m ³ , farve: 1,35 g/ml
Farve	Hvid overflade, gul kerne
Evne til at optage bevægelse	12,5 %
Mål & Varenummer	50x600x1200 mm / 30614782 60x600x1200 mm / 30616370
Antal pr. palle	50 mm tykkelse: 80 stk. 60 mm tykkelse: 72 stk.



Alle oplysninger i dette dokument og vores andre publikationer (herunder digitale publikationer) er baseret på vores bedste viden og erfaringer og er Bostiks eksklusive ejendom. Ingen del af dette dokument må kopieres, vises til tredjeparter, reproduceres, offentliggøres eller bruges på nogen anden måde uden Bostiks skriftlige tilladelse. De tekniske oplysninger i dette dokument er kun ment som en indikation og er ikke udtømmende. Bostik er ikke ansvarlig for skader, hverken direkte eller indirekte, forårsaget af (redaktionelle) fejl, udeladelser og/eller unøjagtigheder i dette dokument. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, ufuldstændigheder og/eller unøjagtigheder som følge af tekniske ændringer og/eller forskning udført efter dokumentets udstedelsesdato og før produktets købsdato. Bostik forbeholder sig ret til at ændre ordlyden i dokumentet. Bostik er ikke ansvarlig for skader, hverken direkte eller indirekte, forårsaget af brugen af de produkter, der er omfattet af dette dokument. Brugeren skal læse og forstå oplysningerne i dette dokument og andre dokumenter om produkterne, før produktet tages i brug. Brugeren er ansvarlig for at udføre alle de nødvendige tests og sikre, at produktet er egnet til det tilsigtede formål. Vi har ingen indflydelse på, hvordan produktet bruges, og/eller hvilke omstændigheder der opstår under opbevaring eller transport, og vi fraskriver os ethvert ansvar for eventuelle skader. Alle leverancer sker udelukkende i overensstemmelse med vores generelle vilkår og betingelser, som er indsendt til det hollandske handelskammer.

Bostik A/S

Bostik A/S, Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg
Tlf.: +46 (0) 42 19 50 00
www.bostik.dk

BOSTIK SMART HELP

Digital smart help
www.bostik.dk

Smart help
+46 (0) 42 19 50 00

