



FP 340 Pipe Wrap

EKSPANDERENDE GRAFITPAKNING

2024-07-04

FORDELE

- CE-mærket
- Op til 4 timers brandmodstandsevne
- Testet til brandtætning i de fleste konstruktioner
- Høj lydisolering
- Let at installere

PRODUKTBESKRIVELSE

Bostik FP 340 Pipe Wrap er en fleksibel pakning, der udvider sig ved brand. Brandpakningen er lavet af et grafitbaseret materiale, der udvider sig, når det opvarmes, og lukker mellemrummet mellem røret og hullet. Brandpakningen skal installeres hele vejen rundt om røret og fastgøres med tape. Mellemrummet omkring brandpakningen forsegles med Bostik FP 320 Fire Batt og BostikFP 310 Intumescent Acoustic Acrylic.

ANVENDELSE

Bostik FP 340 Pipe Wrap er designet til at opretholde brandmodstandsevnen i brandklassificerede vægge, når de gennembrydes af gennemføringer. Bostik FP 340 Pipe Wrap forhindrer spredning af varme, røg og ild til tilstødende rum.

PRODUKTEGENSKABER

- Testet i henhold til EN 1366-3
- CE-mærket i henhold til ETAG 026-2
- Op til 4 timers brandmodstandsevne
- Til plast- og metalrør, der er isolerede
- Til plastrør med kabler
- Testet til PVC-U, PVC-C, PE (LD-PE, MD-PE-HD-PE), ABS, SAN+PVC og PP-rør
- Testet til U/U-rør
- Testet for brandtætning til mange forskellige typer konstruktioner
- Let at installere
- Høj lydisolering
- Kan ikke overmales
- Lang opbevaring



BRUGSANVISNING

Monter brandpakningen rundt om røret, og fastgør den med tape så tæt som muligt for at undgå mellemrum mellem brandpakningen og røret. Ved vægge er det vigtigt at bruge brandpakningen på begge sider af væggen, kun undersiden af pakningen skal være synlig. Bostik FP 340 Pipe Wrap kan installeres med Bostik FP 320 Fire Batt. Skær et hul i brandpladen til gennemføringen, lidt større end røret. Mellemrummet omkring brandpakningen tætnes med Bostik P 310 Intumescent Acoustic Acrylic på begge sider.

Se installationsvejledningen og ETA før installation for at sikre, at den korrekte brandmodstandsevne opnås.

LYDISOLERING

- Bostik FP 340 Pipe Wrap installeret i Bostik 320 Fire Batt: 55 db RW

Værdien af lydisoleringen gælder kun for brandsystemet, ikke for de andre bygningsdele i konstruktionen. Lydisoleringen er testet i henhold til EN ISO 10140-2.

BEGRÆNSNINGER

Brug ikke Bostik FP 340 Pipe Wraps i gulve

HOLDBARHED

Ubegrænset, hvis den opbevares ved temperaturer mellem +5 og +30 °C.

TEKNISKE DATA	
Base	Grafitmateriale pakket ind i plastik
Godkendelse	ETAG-026-2.
Ekspansion	28:1
Ekspansionstryk	55 N
farve	Hvid plast med grafitmateriale
Vægt af grafit	1,3 kg/m ² pr. mm lagtykkelse
Grafitdensitet	1.300 kg/m ³
Ekspansionstid	Mindre end 10 minutter
Størrelser og varenumre	Ø55 mm (30614863), Ø82 mm (30614864), Ø110 mm (30614865), Ø125 mm (30614866), Rulle 50 mm x 25 m (30615057), Rulle 75 mm x 25 m (30615056)



FOG &
BRÅNDSKYDDS
FÖRETAGEN

Alle oplysninger i dette dokument og vores andre publikationer (herunder digitale publikationer) er baseret på vores bedste viden og erfaring og er Bostiks eksklusive ejendom. Ingen dele af dette dokument må kopieres, vises til tredjeparter, reproduseres, offentliggøres eller bruges på nogen anden måde uden Bostiks skriftlige tilladelse. De tekniske oplysninger i dette dokument er kun ment som en indikation og er ikke udtømmende. Bostik er ikke ansvarlig for skader, hverken direkte eller indirekte, forårsaget af (redaktionelle) fejl, udeladelser og/eller unøjagtigheder i dette dokument. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, ufuldstændigheder og/eller unøjagtigheder som følge af tekniske ændringer og/eller forskning udført efter dokumentets udstedelsesdato og før produktets købsdato. Bostik forbeholder sig ret til at ændre ordlyden i dokumentet. Bostik er ikke ansvarlig for skader, hverken direkte eller indirekte, forårsaget af brugen af de produkter, der er omfattet af dette dokument. Brugeren skal læse og forstå oplysningerne i dette dokument og andre dokumenter om produktet, før produktet tages i brug. Brugeren er ansvarlig for at udføre alle de nødvendige tests og sikre, at produktet er egnet til det tilsigtede formål. Vi har ingen indflydelse på, hvordan produktet bruges, og/eller hvilke omstændigheder der opstår under opbevaring eller transport, og vi fraskriver os ethvert ansvar for eventuelle skader. Alle leverancer sker udelukkende i overensstemmelse med vores generelle vilkår og betingelser, som er indsendt til det hollandske handelskammer.

Bostik A/S

Bostik A/S, Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg

Tlf.: +46 (0) 42 19 50 00

www.bostik.dk

BOSTIK SMART HELP

Digital smart help
www.bostik.dk

Smart help
+46 (0) 42 19 50 00

